HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Fecha de revisión: Noviembre 2015

1 Descripción

Es una pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia al agua y solidez a la luz, ideal para el pintado de piscinas.

2 Características

Excelente adherencia sobre cemento y hormigón. Transpirable. Impermeabilidad total al agua. No es inflamable, no propaga el fuego.

3 Características Técnicas

·**Color:** Azul.
·**Aspecto:** Mate.
·**Diluyente:** Agua.
·**Densidad:** 135 +/- 0,005 Kg/L según norma ISO 1675.
·**Secado al tacto:** 30 minutos apróx.
·**Repintado:** A partir de 2-4 horas (20ºC-65% humedad relativa).
·**Rendimiento:** De 6-8 m^2/L según estado de la rugosidad y absorción de la superficie.

4 Propiedades

Gran resistencia al agua. Total resistencia a los agentes de depuración de las piscinas. Muy buena adherencia sobre superficies de cemento. Resiste la alcalinidad de los soportes. Gran poder cubriente. Rápido secado y acción bactericida y algicida.

5 Aplicación

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

·**Preparación previa:** Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de mohos, salitre, grasas, cremas bronceadoras, etc.

·**Piscinas de cemento nuevas:** Mantenerlas llenas de agua durante 30-45 días para permitir la disolución de las sales de los materiales de construcción. Lavar con ácido clorhídrico (salfumán) diluido al 10-15% y dejar que actúe durante 5 minutos. Aclarar con abundante agua y esperar a que seque. Aplicar una primera capa con la pintura diluida al 10-15% con agua, transcurridas 3-4 horas de esta primera mano, aplicar una o dos manos del producto sin diluir.

·**Piscinas viejas no pintadas:** Proceder a una limpieza en profundidad con agua fuerte, para eliminar suciedad en general y mohos, a continuación enjuagar con agua y proceder como en piscinas nuevas.

·**Piscinas a repintar:** Si la pintura antigua está en buen estado proceder a una limpieza general en profundidad y aplicar una o dos capas de pintura de piscinas. Si la pintura está en mal estado deberá eliminarse. Aplicar una capa de pintura diluida al 10% con agua, posteriormente aplicar una o dos capas del producto sin diluir.

6 Modo de Empleo

·**Útiles de Aplicación:** Brocha o rodillo.
·**Disolvente:** Agua.
·**Dilución:** No precisa, como máximo diluir al 5%.
·**Limpieza de útiles:** Agua.

7 Presentación

En envases de 4 y 15 L.

8 Almacenaje

Tiempo máximo de 1 año desde su fabricación en su envase original. Evitar la exposición directa al sol y preservar los envases de las heladas.