

# Pimasa



1000-MUX

## FICHE TECHNIQUE

Date d'impression: 15/03/2020

Date de révision: 03/11/2016

### SECTION 1.- DESCRIPTION

Peinture satiné à base de résines acryliques en phase aqueuse. Bel aspect satiné doux. Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et extérieure.

### SECTION 2.- CARACTÉRISTIQUES

- Très bon pouvoir couvrant.
- Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
- Résistance aux UV et aux intempéries.
- Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
- Belle blancheur et absence de jaunissement.
- Résistance à l'abrasion humide, plus de 10.000 cycles.
- Très lavable.
- Facilité d'application.

### SECTION 3.- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

<b>Couleur</b>	Blanche
<b>Aspect</b>	Liquide onctueux
<b>Aspect du film</b>	Satiné
<b>Odeur</b>	Caractéristique
<b>Dilution</b>	Eau
<b>Densité</b>	1.34 gr/cm <sup>3</sup> aprox.
<b>Séchage (minimum)</b>	30 minutes
<b>Rendement</b>	9-13 m <sup>2</sup> /L. En fonction de la nature des fonds et du mode de l'application
<b>Recouvrable (minimum)</b>	2-4 heures, en fonction de la température ambiante
<b>Imperméabilité à l'eau</b>	Total
<b>Viscosité</b>	52% ±2% volumen
<b>Résistance à l'abrasion humide</b>	Supérieur à 10.000 cycles.
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau

Le fiche techniques est conseillé de lire avec le fiche de données de sécurité.

[www.pinturaspimasa.com](http://www.pinturaspimasa.com)

# Pimasa



**1000-MUX**

## SECTION 4.- PROPRIÉTÉS

Peinture blanche très équilibrée, lavables et facile application. Très compatible avec teintes aqueuses et universelles. Non inflammable, sans propagation des flammes.

## SECTION 5.- MISE EN PRACTIQUE

Très adéquate pour la décoration et protection des supports tels que maçonnerie, ciment, béton, parpaing... Peut être appliqué sur les surfaces rugueuses pour obtenir un effet satiné.

## SECTION 6.- CONSEILS

Matériel d'application à brosse, rouleau ou pistolet. Le parement (les surfaces) à traiter doivent être parfaitement sèches, sans oxyde, sans trous ni maigreux, ni salpêtre, ni grain, ni humidités, etc. Les revêtus d'anciennes peintures doivent être grattés et nettoyés à fond. Pour les anciennes peintures solides et qui ne peuvent pas être grattées, appliquer une couche de fixateur. Ne pas peindre en dessous de 5°C.

## SECTION 7.- CONDITIONEMENT

4 L et 15 L.

## SECTION 8.- STORAGE

12 mois en emballage d'origine depuis sa fabrication, pas ouvert. Conserver à l'abri de la gelée et à l'exposition du soleil.

## SECTION 9.- OBSERVATIONS

Cette fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Pinturas Pimasa se réserve le droit de modifier les données sans préavis. En cas de contradiction entre les différentes questions linguistiques de ce document, c'est la version espagnole (Espagne) qui l'emportera sur celle en français.

Le fiche techniques est conseillée de lire avec le fiche de données de sécurité.

[www.pinturaspimasa.com](http://www.pinturaspimasa.com)

# Pimasa



**1000-MUX**

Le fiche techniques est conseillée de lire avec le fiche de données de sécurité.

[www.pinturaspimasa.com](http://www.pinturaspimasa.com)