

# Pimasa



PIMALUX

## FICHE TECHNIQUE

Date d'impression: 22/07/2019

Date de révision: 03/11/2016

### SECTION 1.- DESCRIPTION

Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs pour le résistance aux UV.  
Excellent pouvoir couvrant.  
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et extérieure.

### SECTION 2.- CARACTÉRISTIQUES

- Grand pouvoir couvrant.
- Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
- Microporeux.
- Imperméable à l'eau de pluie et résistance aux UV.
- Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
- Blanche stable et absence de jaunissement.
- Résistance à l'abrasion humide, plus de 5.000 cycles.
- Polyvalence d'usage : murs et menuiseries en intérieur et extérieur.
- Excellent lavable.
- Facilité d'application.

### SECTION 3.- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

<b>Couleur</b>	Blanche
<b>Aspect</b>	Liquide onctueux
<b>Aspect du film</b>	Mat
<b>Odeur</b>	Caractéristique
<b>Dilution</b>	Eau
<b>Densité</b>	1.54 gr/cm <sup>3</sup> aprox.
<b>Séchage (minimum)</b>	30 minutes
<b>Rendement</b>	9-13 m <sup>2</sup> /L. En fonction de la nature des fonds et du mode de l'application
<b>Recouvrable (minimum)</b>	2-4 heures, en fonction de la température ambiante
<b>Lavable</b>	Excellent
<b>Viscosité</b>	67% ±2% volumen
<b>Résistance à l'abrasion humide</b>	Supérieur à 5.000 cycles.

Le fiche techniques est conseillé de lire avec le fiche de données de sécurité.

[www.pinturaspimasa.com](http://www.pinturaspimasa.com)

# Pimasa



**PIMALUX**

**Nettoyage des outils**

Eau

## **SECTION 4.- PROPRIÉTÉS**

Peinture blanche très équilibrée pour la protection des supports intérieure et extérieure. Bon pouvoir couvrant. Absence de jaunissement. Bonne résistance à l'abrasion et à l'alcalinité Facile application. Non inflammable, sans propagation des flammes.

## **SECTION 5.- MISE EN PRACTIQUE**

Très adéquate pour la décoration et protection des supports tels que maçonnerie, ciment, béton, parpaing...

## **SECTION 6.- CONSEILS**

Matériel d'application à brosse, rouleau ou pistolet. Le parement (les surfaces) à traiter doivent être parfaitement sèches, sans oxyde, sans trous ni maigreurs, ni salpêtre, ni grain, ni humidités, etc. Les revêtus d'anciennes peintures doivent être grattés et nettoyés à fond. Pour les anciennes peintures solides et qui ne peuvent pas être grattées, appliquer une couche de fixateur. Ne pas peindre en dessous de 5°C.

## **SECTION 7.- CONDITIONEMENT**

4 L et 15 L.

## **SECTION 8.- STORAGE**

12 mois en emballage d'origine depuis sa fabrication, pas ouvert. Conserver à l'abri de la gelée et à l'exposition du soleil.

## **SECTION 9.- OBSERVATIONS**

Cette fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Pinturas Pimasa se réserve le droit de modifier les données sans préavis. En cas de contradiction entre les différentes questions linguistiques de ce document, c'est la version espagnole (Espagne) qui l'emportera sur celle en français.

Le fiche techniques est conseillée de lire avec le fiche de données de sécurité.

[www.pinturaspimasa.com](http://www.pinturaspimasa.com)

# Pimasa



PIMALUX

Le fiche techniques est conseillée de lire avec le fiche de données de sécurité.

[www.pinturaspimasa.com](http://www.pinturaspimasa.com)